

KT3-00817AHD8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT


07/06/2018
Page 01/01

1. Tên mẫu : SƠN BÓNG ĐỘ CỨNG 3H
Name of sample MÃ SỐ: HV567
ĐÓNG RẰN : MS 789
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu
Description do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
A: 300 mL chất lỏng trong suốt/ *transparent liquid*
B: 100 mL chất lỏng trong suốt/ *transparent liquid*
4. Ngày nhận mẫu : 21/05/2018
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT
Customer KP Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
6. Thời gian thử nghiệm : 22/05/2018 – 07/06/2018
Test period

7. Kết quả thử nghiệm :
Test result
Tỷ lệ pha/ *mixing ratio* : A:B = 3:1 (theo khối lượng/ *by mass*)

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1 Độ cứng màng sơn (độ cứng bút chì)/ <i>Pencil hardness</i>	-	ASTM D 3363 – 05 (2011)	3H

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

KT. GIÁM ĐỐC/ *FOR DIRECTOR*
PHÓ GIÁM ĐỐC/ *VICE DIRECTOR*


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. / *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. / *Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95% confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.
Not applicable